

STEICO *sous parquet*

Isolant sous parquets massifs ou flottants

Isolants naturels écologiques
à base de fibre de bois



DOMAINES D'APPLICATION

Isolation phonique (bruits d'impact) pour
parquets jusqu'à 19 dB

Amélioration phonique des pièces pour
parquets massifs ou flottants jusqu'à 15 dB



STOCKAGE/TRANSPORT

Stocker à plat, au sec

Protéger les bords

Oter le film de protection
dans un environnement sec

- Haut niveau d'isolation contre les bruits d'impact ; amélioration phonique des pièces
- Excellentes propriétés isolantes
- Haute résistance à la compression : jusqu'à 20 to/m² – important pour les systèmes clipsés
- La structuration des fibres assure une durabilité dans le temps
- Diffusant à la vapeur d'eau pour un intérieur sain
- Résiste aux produits chimiques (solvants...)
- Pose facile et rapide
- Compense des écarts de niveau jusqu'à 3 mm
- Combiné à un revêtement de sol adéquat, compatible chauffage au sol
- Ecologique, respecte l'environnement
- Recyclable

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise en oeuvre, nous sommes à votre service au 03 29 22 11 04 et sur www.steico.fr



FORMATS LIVRABLES

Epaisseur [mm]	Format [mm]	Poids [kg/m²]	Pièces/Paquet	Surface/Paquet [m²]	Paquets/Palette	Poids/Pal. [kg]
4,0	790 x 590	1,0	22	10,3	22	env. 265
5,0	790 x 590	1,25	15	7,0	26	env. 265
7,0	790 x 590	1,75	20	9,3	14	env. 265

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STEICO *sousparquet*

MATERIAU

Panneau de fibre de bois produit selon les normes EN 13986 et EN 622-4, sous contrôle qualité permanent

100 % du bois utilisé provient de l'exploitation forestière raisonnée et est certifié conforme aux directives du FSC

Respecter les règles en vigueur pour le traitement des poussières

Fabrication contrôlée selon norme EN 13986	
Panneau poreux en fibre de bois selon norme EN 622-4	
Identification des panneaux	EN 622-4 SB - E1
Profil Bords	plats
Classement au feu selon norme EN 13501-1	E
Classe de matériau selon norme DIN 4102	B2
Valeur nominale mesurée de	
conductivité thermique λ [W/(m*K)]	0,07 (selon norme DIN EN 12524, Tab. 2)
Résistance thermique	
R [(m²*K)/W]	0,06/0,07/0,10
Densité [kg/m³]	env. 250
Facteur de résistance à la diffusion	
de vapeur d'eau μ	5
Valeur sd [m]	0,020/0,025/0,035
Absorbion phonique	(selon norme EN 13986, Tab. 10)
Fréquences 250 Hz à 500 Hz	0,10
Fréquences 1000 Hz à 2000 Hz	0,30
Composants	Fibre de bois, Sulfate d'Aluminium, Paraffine, Colorant
Code de recyclage (EAK-Code)	030105



Production certifiée
selon norme
ISO 9001:2000

STEICO
Isolants naturels en fibre de bois

Votre revendeur agréé :

www.steico.fr

Agent France: La Vieille Montagne, ZA de Ranfaing, F - 88200 St Nabord
Tél. +33 03 29 22 11 04, Fax +33 03 29 22 11 05, Courriel info@lavieillemontagne.com