

BIOFA 3046

Universele grondverf

VOOR PLEISTERPLATEN EN STUCWERK

Voor : BINNEN / Fase: WATERACHTIG

Resten van behangselijm kunnen hechttingsproblemen veroorzaken.

TOEPASSINGSGBIED

Het Grondverf voor Pleisterplaten BIOFA 3046 is een minerale grondlaag zonder oplosmiddelen.

Deze wordt gebruikt om de verschillende structuren en poreusheden te egaliseren vooraleer de pleisterplaten af te werken. Voor pleisterplaten (Gyproc, Fermacell,...) is dit product sterk aangewezen indien de eindafwerking een wangplaceertechniek is; anders riskeert men dat de vulpleister zichtbaar wordt. Tevens geschikt voor alle minerale ondergronden zoals, cement, beton, kalkpleister, plaaster, ...

SAMENSTELLING

Water, titaandioxide, krijt, mineraal chlorietpoeder, mica en kwarts, pure acrylaat, kaliwaterglas, organische ammoniumverbinding, vetzuurpolyetherderivaat, natriumfosfonaat, polyacchariden, kaliummethyilsiliconaat

BIJZONDERE OPMERKINGEN

Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 12°C. Grondig omroeren voor gebruik.

Tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

Er kan zich aanvankelijk even een typische geur verspreiden, toe te schrijven aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

TOEPASSING

1. Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond dient poreus, schoon en vast te zijn. Verwijder oude latex, olie of synthetische verven. Reinig oude minerale verven en verwijder loszittende delen.

Beschadigde oppervlakken (crepi, microscheurtjes, ...) herstellen met een minerale pleister. Sporen van kristallisatie van bakstenen of beton neutraliseren of mechanisch verwijderen. Muren waarvan het behangpapier verwijderd werd, lichtjes opschuren (korrel 60 à 100) en ontstoffen, nadien reinigen met een vochtige doek (lauw water). Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Fixatief BIOFA 3045.

Belangrijk: Het is mogelijk, bij behandeling van verschillende ondergronden met microporeuze verven, dat vlekken zoals nicotine, lignine, roet, e.d. doorkomen na geschilderd te hebben. Het is dus aangewezen om een voorafgaandelijke test uit te voeren.

2. Toepassing

Het product goed omroeren. Voeg 3 à 5% Fixatief BIOFA 3045 toe indien nodig. Het product kan aangekleurd worden met Kleurconcentraten voor Silicaatverf BIOFA 1410 – 1419. Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 5°C. Tijdens het toepassen de lokalen goed ventileren

3. Schoonmaak van het materiaal

Onmiddellijk schoonmaken met NAPONA BIOFA 2090 (aangelend), naspoelen met helder water. Vlekken kunnen verwijderd worden met NATOLE BIOFA 4060.

DROOGTIJD

Overschilderbaar na 6 uur.

VERBRUIK

Bij normale poreusheid : 200ml/m² of 5m²/liter.

BEWARING

Koel en vorstvrij bewaren. Reeds geopende verpakking zo snel mogelijk opgebruiken. Niet geopende verpakkingen zijn minstens één jaar houdbaar. Opgelet: verven blootgesteld aan warmte kunnen dikker worden.

VERPAKKING

4 L of 10 L

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Opgelet: zeer alkalisch product, vermijdt spatten op verniste of gelakte oppervlakken, natuurstenen, synthetische materialen, aluminium, glas, ...Indien dit toch gebeurt onmiddellijk overvloedig spoelen met helder water.

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

Bij gebruik met pistool: de nevel niet inademen.

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.

RECYCLAGE

Kleine overschotten kunnen naar het containerpark gebracht worden. Voor grotere hoeveelheden gelieve de publieke instanties te raadplegen.

Afval code 08 01 12

VOC EU –max (cat.A/e) : 50 g/L (2007)

BIOFA 3046 bevat max.0g/L VOC

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.